

Klargold – Klares Gold

Zur Herstellung diverser Goldtöne haben wir unsere Mixerprodukte entwickelt wie Rosegold, Weißgold, Grüngold oder Goldweisser der von 9 – 24 Karat die Goldtöne anpassen kann. Man kann auch die Mixturen untereinander mischen, um so neue Goldtöne zu kreieren!

Um die jeweiligen Mixerflüssigkeiten einsetzen zu können, wird dies mit dem Klar Gold, also K-Gold benutzt. Dieses ist speziell für die Mischung entwickelt worden. Denn die Härtezusätze sind im Mixer und nicht im Gold an sich. K-Gold ergibt eine weiche 24 Karat Goldoberfläche.

Goldgehalt: 10 Gramm Gold pro Liter

Anwendung: Mischverhältnis nach jeweiligem Leitfaden

Pluskabel mit Handgriff und Elektrode und Stoffpad im Plus
Minuskabel mit Krokoklemme am Werkstück befestigen und Anschluss im Minuspol

Graphitelektrode oder Platinelektrode und Stoffpad

Spannung: ab 4 Volt

Kein Gefahrstoff, Reizend

Schutzhandschuhe, Schutzbrille tragen

Anwendung bei mind. Zimmertemperatur

Flüssig oder Verdickt einsetzbar – Eindicken mit unserem Gelbildner möglich

Fläche Erst auf Glanz polieren per Hand oder maschinell

Fläche entfetten mit Elektrocleaner

Aktivieren 2.7 Volt

Dann zunächst eine dünne Goldflashschicht oder eine dünne Schicht mit dem 24 Karat Gold auftragen.

Dann erst das jeweilige Goldtongemisch aufbringen

Das Goldgemisch mittels Anodenpad mit leichten kreisenden Bewegungen auf die Oberfläche aufbringen bis sich ein satter Goldgton bildet.

Keine Trocknungsphase o.ä. nötig.

Mit Wasser abspülen und weichem Tuch und unserem Pflegemittel auf Glanz polieren!